

## Tapétázási munkák – 4. A tapétaragasztó előkészítése

Fontos kijelentenünk, hogy mindig a tapéta típusához vásároljuk a tapéta ragasztót, nem pedig fordítva. Az első dolog az, hogy megnézzük a tapétánkat és megállapítjuk a hordozóanyagáról, hogy papírhátú vagy növényi rost, gyapot alapú (VLIES) tapéta. Ezen kívül vizsgáljuk meg a tapéta címke alapján, hogy 1 hullámos, két hullámos, háromhullámos, mosható vagy súrolható a tapéta felülete. A címke az anyag minőségre is konkrét tájékoztatást ad.

A keverési arányokat mindig megtaláljuk a tapétaragasztó dobozának oldalára nyomtatott használati utasításon.

**FONTOS!** A választott tapéta típusára jellemző ragasztóport mindig a megadott keverési arányoknak megfelelően, az előre kimért hideg vízbe öntjük fokozatosan, folyamatos keverés közben. Csomómentesen, gyorsan oldódik.

Néhány ajánlott tapétaragasztót és felhasználási területét ismertetjük, saját tapasztalataink és a gyár ajánlása alapján:

	<p><b>METYLAN NORMÁL tapéta ragasztó</b> : papír hátú egy és kéthullámos tapétákhoz ajánlott.</p>
	<p><b>METYLAN SPEZIAL, METYLAN INSTANT SPEZIAL tapéta ragasztó</b> : papírhátú három hullámos, vinil, habrátétes, struktur tapétákhoz, papírhordozójú textil, nád, gyékény, fűrészesporos tapétákhoz.</p>
	<p><b>METYLAN DIRECT tapéta ragasztó</b> : egy hullámos, két hullámos, három hullámos vlies tapéták ragasztásához. Ezek a vlies tapéták lehetnek még sima hátoldalú, vagy strukturált hátoldalúnak gyártott vlies tapéták.</p>
	<p><b>METYLAN SECURA tapéta ragasztó</b> : fűrészesporos tapéta, strukturált hátoldalú vlies tapéta, üvegszövet tapéták.</p>

## A ragasztás erejének fokozása

Nehéztapéták (300 grm/m<sup>2</sup>): vinyltapéták, habtapéták, vlies, papír hátú textiltapéták, műbőr jellegű tapéták.

Az ezek alá kerülő makulatúrák esetén a ragasztó kezdeti tapadásának, és szilárdságának fokozása érdekében szükséges a **METYLAN ÜVEGSZÖVET és TEXTILTAPÉTA** ragasztót a bekevert tapéta ragasztóhoz hozzá önteni. A ragasztó zárt műanyag dobozban kerül kiszerezésre, állaga előkevert, gél szerű.

A tapéta ragasztó erejének fokozása céljából – a Metylan normál tapéta ragasztó kivételével- mindegyik tapéta ragasztóhoz adagolható a Metylan Üvegszövet és Textiltapéta ragasztó: általában 4 liter (1 doboz) bekevert ragasztóhoz kb. 40 dkg-ot kell adagolni.

